

Mode d'emploi – Réparationsmasse & Thermofix Kleber RM3

Réparationsmasse

1. La masse de réparation doit être complètement sèche avant une nouvelle cuisson. Nous recommandons de recouvrir généreusement la zone réparée avec de la glaçure avant d'effectuer la cuisson d'émaillage. La masse de réparation peut être utilisée pour des températures de cuisson jusqu'à 1250°C. Couleur à 1050°C : noir ; à 1250°C : clair.

2. Pour les réparations dans la maçonnerie du four :

- - Nettoyer les pierres de toute poussière.
- - Humidifier les briques réfractaires légères.
- - Bien mélanger la masse avant de la prélever.
- - Appliquer une couche fine et veiller à ce que les résistances ne touchent pas la colle.
- - Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Durée de conservation : environ 6 mois dans un emballage intact.
- - Attention : contient des additifs alcalins légèrement corrosifs. Protéger les yeux, la peau et les vêtements.

Thermofix Kleber RM3

1. Sert à coller la céramique sèche, crue ou biscuitée.

2. Humidifier soigneusement les deux pièces à assembler et éliminer la poussière.

3. Appliquer une fine couche (env. 1 mm) sur les surfaces.

4. Presser fermement les pièces et enlever l'excédent.

5. Après séchage complet, recuire l'objet.

6. Recommandation : recouvrir généreusement la zone collée avec de la glaçure avant la cuisson d'émaillage.

7. Résiste jusqu'à 1250°C. Couleur à 1050°C : noir ; à 1250°C : clair.

8. Pour réparations dans la maçonnerie du four :

- - Nettoyer les pierres de toute poussière.
- - Humidifier les briques réfractaires légères.
- - Appliquer une couche fine en évitant tout contact avec les résistances.
- - Stockage : frais, sec, sans gel. Conservation : env. 6 mois.
- - Attention : contient des additifs alcalins légèrement corrosifs. Protéger yeux, peau, vêtements.